

〈アルミニウム〉 A1050板

- ・加工性、耐食性、溶接性に優れており純度 99.50%以上の純アルミニウムです。
強度が低いため注意が必要ですが、電気や熱の伝導性が優れています。

■板

材質	調質	板厚	定尺サイズ
A1050	H24	t 1.0	× 1000 × 2000
A1050	H24	t 1.2	× 1000 × 2000
A1050	H24	t 1.5	× 1000 × 2000
A1050	H24	t 2.0	× 1000 × 2000
A1050	H24	t 2.5	× 1000 × 2000
A1050	H24	t 3.0	× 1000 × 2000

〈アルミニウム〉 A5052板

- ・アルミニウムの中において最も使用させている Al-Mg 系のアルミ合金です。
中程度の強度で主に耐海水性に優れ、耐食性、加工性、溶接性も良好です。

■板

材質	調質	板厚	定尺サイズ
A5052	H32	t 1.0	× 1000 × 2000
A5052	H32	t 1.2	× 1000 × 2000
A5052	H32	t 1.5	× 1000 × 2000
A5052	H32	t 2.0	× 1000 × 2000
A5052	H32	t 2.5	× 1000 × 2000
A5052	H32	t 3.0	× 1000 × 2000

■板

材質	調質	板厚	定尺サイズ
A5052	H34	t 1.0	× 1000 × 2000
A5052	H34	t 1.2	× 1000 × 2000

当社取扱商品・加工品などのお問合せは下記までお気軽にご連絡ください。

株式会社稻垣商店

INAGAKI-SHOUTEN Co., Ltd

〒 550-0015 大阪市西区南堀江 4 丁目 14 番 19 号

TEL : 06-6531-2456 (代表) FAX : 06-6541-3198

E-mail : info@inagaki-shouten.jp <https://www.inagaki-shouten.jp>